


CARACTERISTIQUES	CHARACTERISTICS	ASPECT - COMPOSITION	APPEARANCE - COMPOSITION
- Haute résistance mécanique - Conformité à la norme NFQ 15008 - Aptitude au contact alimentaire 	- High mechanical strength - NFQ 15008 compliant - Suitable for food contact	- Frictionné - Vêlin - Teinte naturelle - Pâte kraft résineux	- Machine glazed - Plain surface - Natural shade - Long fibre resinous pulp
- Porosité limitée - Propreté, points durs, aspect de surface contrôlés	- Controlled porosity - Surface cleanliness	<b>USAGES TYPES</b> - Gommage - Enductions et contrecollage - Contrecollage aluminium	<b>TYPICAL USES</b> - Gumming - Coating and laminating - Aluminium foil lamination

Atmosphère conditionnement 23°C 50 % HR RH (ISO 187)		Controlled in atmosphere conditions		Méthode de mesure Method	Unité Unit	Valeurs indicatives Typical values				
Grammage nominal	Substance			ISO 536	g/m <sup>2</sup>	70	85	90	100	110
Epaisseur	Thickness			ISO 534	microns	84	102	108	116	132
Volume massique (Main)	Bulk			ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1,20	1,20	1,20	1,16	1,20
Absorption eau COBB 60 (moyenne R°- V°)	COBB test (C60) (mean FS-BS)			ISO 535 IQT 14020	g/m <sup>2</sup>	27	27	27	27	27
Perméance BENDTSEN (moy.travers machine papier)	BENDTSEN perméance (average across machine)			ISO 5636/3	cm <sup>3</sup> /mn	250	250	230	230	230
Brillance	Gloss			TAPPI 480	%	21	20	19	19	18
Longueur de rupture	Breaking length	SM	MD	ISO 1924/2	m	9800	9700	9500	8700	8200
		ST	CD			5100	4800	4700	4400	4100
Allongement à la rupture	Stretch at break	SM	MD	ISO 1924/2	%	2,0	2,2	2,3	2,4	2,6
		ST	CD			3,7	3,8	3,8	3,8	3,9
Indice déchirement	Tear factor	SM	MD	NFQ 03011	mN.m <sup>2</sup> /g	8,3	9,0	9,3	9,4	10,0
		ST	CD			9,7	10,6	10,7	10,7	11,4
		MOY	MEAN			9,0	9,8	10,0	10,1	10,7
Indice éclatement	Burst index			ISO 2758	kPa.m <sup>2</sup> /g	4,8	4,7	4,6	4,4	4,2
Rugosité BENDTSEN	Roughness	R°	FS	ISO 2494	cm <sup>3</sup> /mn	150	160	170	180	220
Humidité moyenne	Average moisture content			ISO 287	%	6,5	6,5	6,5	7,5	7,5

Valeurs représentatives de nos productions à la date de publication - Document non-contractuel

Typical values available at the date of edition - This document is non-contractual

01/2013

20E3202.2

**Assistance Technique Marchés & Produits | Technical Assistance Markets & Products**

Gascogne Paper - BP 8 - 40201 Mimizan Cedex - France

T. +33 (0)5 58 09 90 00 - F. +33 (0)5 58 09 90 90 - mill@gascognepaper.com - www.gascognepaper.com

S.A.S. au capital de 16 000 000 € (fixe) - R.C.S Mont de Marsan B 334 612 967 - A.P.E 211C - TVA FR 75 334 612 967

**Certifications usine | Mill certificates :**

Système de Management de la Qualité | Quality Management System

Chaîne de contrôle certifiée PEFC | PEFC-certified Chain of Custody

ISO 9001:2008 (N° FQA 0355349)

PEFC/10-31-320 (COC FCBA/04-00361)

